



آزمون سختی سنجی

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D 2240-05 (2010)

نتیجه آزمایش

- نتیجه آزمون سختی به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	میزان سختی Shore D
1	62
2	65
3	63
4	63
5	63
میانگین	63

توضیحات

- به علت عدم امکان آماده سازی نمونه مطابق استاندارد، در اندازه گیری میزان سختی احتمال خطا وجود دارد.
- پیش از انجام آزمون، نمونه به مدت 24 ساعت در شرایط استاندارد محیط آزمایشگاه (دمای $23 \pm 2^\circ\text{C}$) نگهداری (Condition) شد.
- آزمون فوق بر روی قسمت نارنجی رنگ انجام شده است.

تنها اصل گزارش با برجسب هولوگرام مورد تایید این مرکز است. مرکز پژوهش متالورژی رازی هیچگونه مسئولیتی در مورد تطابق نام نمونه با نتایج ارائه شده ندارد. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. لطفاً در صورت وجود هرگونه ابهام در محتوای گزارش و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه ها اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلفن: ۰۲۱-۴۶۸۱۵۵۳۳ یا Email: Pdavami@razi-center.net می باشد.

DAP-PL-4122.00
ISO/IEC 17025

بازبینی: رئیس آزمایشگاه

